


ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ INŠTRUKCIE K ÚČASTI V PROGRAME SKÚŠANIA SPÔSOBILOSTI

Program skúšania spôsobilosti (ďalej len „PT“)		
Označenie programu	VUCES-PTA/AZ/2025/09	
Predmet programu	Skúšky vybraných parametrov asfaltových zmesí	
Rozsah programu	• teplota asfaltových zmesí	
Výkon programu	v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17043: 2023	
Organizátor skúšania spôsobilosti		
Názov	VUIS – CESTY, spol. s r. o.	
Adresa	Vlčie hrdlo 1, 821 07, Bratislava - Ružinov	
Web stránka	https://www.vuis-cesty.sk/	
E-mail	office@vuis-cesty.sk	
Telefón	+421 903 234 230 (koordinátor / vedúci Organizátora PT)	
Kontaktné údaje		
Meno	Petr Neuvirt	Ing. Juraj Oreský, PhD.
Funkcia	riaditeľ	Koordinátor / vedúci Organizátora PT (plánovanie, organizačno-technické zabezpečenie programu PT; záverečná správa)
E-mail	office@vuis-cesty.sk	oresky@vuis-cesty.sk
Meno	Ing. Michaela Sláviková	Ing. Juraj Oreský, PhD.
Funkcia	manažér kvality (zber výsledkov; kódovanie/dekódovanie účastníkov programu PT; osvedčenia; oznam kódu účastníkovi)	expert na štatistické metódy (návrh štatistického spracovania, vzťažné hodnoty, analýza údajov; štatistické spracovanie výsledkov programu PT)
E-mail	slavikova@vuis-cesty.sk	oresky@vuis-cesty.sk



Ing. Juraj Oreský, PhD.
koordinátor PT



Petr Neuvirt
riaditeľ

1. SUBDODÁVKA

V tomto programe PT budú nasledovné služby zabezpečené prostredníctvom subdodávky :

- ☐ Odber položky PT,
- ☒ Príprava skúšobného miesta a skúšobných vzoriek PT,
- ☐ Skúšky na posúdenie homogenity položky PT,
- ☐ Skúšky na posúdenie stability položky PT.

Za účelom uskutočnenia programu PT budú nasledovné služby zabezpečené subdodávateľsky:

- príprava miesta výkonu skúšok a položky PT (ohrev na požadovanú teplotu), zabezpečí skúšobné laboratórium VIAKONTROL, spol. s r. o. Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.

Pozn.

Organizátor PT VUIS – CESTY, spol. s r. o. nikdy nezaist'uje subdodávateľsky plánovanie programov PT, vyhodnotenie výkonnosti účastníkov, ani autorizáciu záverečnej správy o výsledkoch programu PT.

2. MANIPULÁCIA S POLOŽKAMI PT (asfaltová zmes AC 11 O 50/70)**Odber**

Položkou PT bude asfaltová zmes AC 11 O 50/70. Odber položky PT sa uskutoční v 45. kalendárnom týždni roku 2025 v zmysle požiadaviek EN 12697-27, čl. 4.1 resp. 4.3. Spolu s balením, označením, prepravou a skladovaním položiek PT, zabezpečí koordinátor programu PT. S ohľadom na počet účastníkov organizátor PT zväži použitie položky PT odobratej v rámci predošlého programu PT Asfaltová zmes.

Preprava

Po odbere bude položka PT prepravená v čo najkratšom možnom čase do priestorov organizátora PT určených na jej skladovanie. Položka PT je prepravovaná za podmienok okolitého prostredia v uzavretých papierových vreciach.

Uskladnenie a preprava

Položka PT bude uskladnená a pravidelne kontrolovaná až do výkonu skúšok vo vhodnej miestnosti Organizátora PT pri vyhovujúcej teplote prostredia.

Príprava

Organizátor PT položku PT pre účastníkov špeciálne nepripravuje. Položkou PT bude asfaltová zmes AC 11 O 50/70, ktorá bude deň pred výkonom skúšok účastníkmi odovzdaná subdodávateľovi, ktorý zabezpečí prípravu miesta výkonu skúšok a prípravu položky PT (ohrev na požadovanú teplotu) vo vhodnej nádobe resp. nádobách.

3. DISTRIBÚCIA POLOŽKY PT

Položka PT sa nedistribuuje (výkon skúšok „na mieste“). Všetci účastníci vykonajú skúšku naraz na rovnakej skúšobnej vzorke za rovnakých podmienok.

4. VÝKON SKÚŠOK ÚČASTNÍKOM

Skúšky sa vykonajú v termíne **13.11.2025** podľa platných EN noriem a podľa doplňujúcich pokynov Organizátora PT, upresnené sú iba niektoré body. Cieľom tohto upresnenia je zjednotenie podmienok realizácie skúšok, aby rozdiely vo výsledkoch neboli ovplyvnené odlišnou interpretáciou EN noriem. S ohľadom na kapacitné možnosti a počet účastníkov môžu byť účastníci rozdelený do samostatne hodnotených skupín.

Bližšia špecifikácia ku skúškam:

EN 12697-13 Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 13: Meranie teploty

Pri skúške merania teploty asfaltovej zmesi je potrebné dbať na:

- požadované rozlíšenie meradla účastníka je 0,1 °C;
- použiť kontaktné meracie zariadenie (vpichová sonda);
- meráciu sondu teplomeru pred meraním predhriať v skúšanej asfaltovej zmesi;
- vykonať skúšku 1-krát (jedno stanovenie je priemer zo štyroch meraní teploty);
- meráciu sondu zasunúť najmenej 100 mm pod povrch skúšanej asfaltovej zmesi;
- zaznamenať výsledok do formulára pre zápis výsledkov ako priemernú hodnotu teploty asfaltovej zmesi T (°C) zaokrúhlenú na 0,1 °C a rozšírenú neistotu merania v jednotkách meranej veličiny (v absolútnom tvare) vrátane koeficientu rozšírenia.

5. ZASLANIE VÝSLEDKOV SKÚŠOK

Výsledky skúšok je potrebné zaslať **do 21.11.2025** kódovateľovi PTS na adresu slavikova@vuis-cesty.sk na formulári vo formáte Excel, ktorý bude účastníkom odovzdaný pri výkone skúšok.

6. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOV PROGRAMU PT

Záverečnú správu o výsledkoch programu PT, ktorá bude k dispozícii **od 08.12.2025**, pošle Organizátor PT účastníkom programu až **po uhradení faktúry** za účasť v programe PT VUCES-PTA/AZ/2025/09 **elektronicky** na e-mail kontaktnej osoby, ktorý účastník uvedie vo formulári na zápis výsledkov programu PT. Pre zachovanie maximálnej anonymity účastníkov programu, budú ich výsledky a výkonnosť vyhodnotené pod kódovým označením.

7. OSVEDČENIE O VÝKONNOSTI LABORATÓRIA V PROGRAME PT

Osvedčenie o výkonnosti účastníka v programe PT a oznámenie o pridelenom kóde budú **doporučene poštou** zaslané jednotlivým účastníkom programu po uhradení faktúry za VUCES-PTA/AZ/2025/09 na adresu laboratória a na meno kontaktnej osoby, ktoré účastník uvedie vo formulári na zápis výsledkov programu PT. **Osvedčenie o výkonnosti laboratória v programe PT je viazané na hodnotenie podľa z-skóre**, hodnotenie výkonnosti účastníka podľa E_n -skóre bude mať informatívny charakter.

8. PODANIE SŤAŽNOSTI/ODVOLANIA

Sťažnosť k tomuto programu PT alebo odvolanie voči vyhodnoteniu účastníkov tohto programu PT je možné v písomnej forme smerovať na manažéra kvality (slavikova@vuis-cesty.sk) **do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia kódu** účastníka programu PT poštou. Sťažnosť/odvolanie bude prešetrované v lehote do 30 pracovných dní odo dňa ich doručenia (v prípade potreby môže Organizátor PT z opodstatnených dôvodov termín predĺžiť). Záver zo šetrenia sťažnosti/odvolania bude v písomnej forme a v riadnom termíne odoslaný podávateľovi sťažnosti alebo odvolania.

Pripomienky a návrhy na zlepšenie programu PT je možné zaslať v rámci Prieskumu spokojnosti zákazníkov Organizátora PT, príp. v poznámke vo formulári na zápis výsledkov programu PT.